


VINYLFLOOR SF 230

Gekleurde zelfnivellerend vinylester gietvloersysteem dat dient om de ondergrond (beton) te beschermen tegen zuren, oplosmiddelen,....

<ul style="list-style-type: none"> ▪ VINYLESTER VLOER SYSTEEM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vinylprim SF 230: primer ▪ Vinylfloor SF 230: vinylester gietvloer ▪ Vinyltop SF 230: vinylester topcoating
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toepassingen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschermen van beton tegen zuren, oplosmiddelen,... ▪ Uitstekend zuurbestendig vloersysteem voor de industrie, als bescherming tegen geconcentreerde zuren en zuren op hoge temperatuur. (Chemische bestendigheid te controleren met de resistentielijst)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicatievoorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De ondergrond voorbereiden ▪ De vinylesterprimer Vinylprim SF 230 aanbrengen. ▪ De VINYLFLOOR SF 230 is een 4-componenten vinylestervloersysteem die dun aangebracht wordt in een dikte van max 1 à 2 mm met de lijnkam of rakel. Nadien ontluften met een stekelrol of pinrol. ▪ De VINYLFLOOR SF 230 aanbrengen maximaal 24 uren na het aanbrengen van de VINYLPRIM SF 230. ▪ Als laatste laag wordt een toplaag VINYLTOP SF 230 aangebracht.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbruik 	<p>± 1,6 kg/m² per mm laagdikte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technische gegevens 	<p>Potlife: 20 à 30 min (afhankelijk van de temperatuur) Uitzicht: A-component: gekleurde vloeistof B-component: transparante vloeistof C-component: wit poeder D-component: vulstof Mengverhouding: 5 kg A / 0,1 kg B / 5 kg C / 10 kg D Druksterkte: 100 N/m² Buigsterkte: 35 N/m² E-modulus: 13000N/m² Minimale applicatietemperatuur: 7 °C</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verpakking 	<p>Standaard verpakking : 20,1 kg</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewaring 	<p>6 maanden in originele verpakking</p>

Pagina: 1 van 2



▪ Veiligheid	Zie MSDS veiligheidsfiche.
---------------------	----------------------------

Alle informatie wordt verschaft te goeder trouw en zonder garantie. De toepassing en het gebruik van deze materialen liggen buiten onze controle. Deze vallen derhalve onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. ADCOS nv is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een onjuiste toepassing of gebruik en onze verantwoordelijkheid is beperkt tot de waarde van de goederen. Deze producten worden vervaardigd binnen het kader van een kwaliteitsmanagementsysteem. (Opmaak: 27-1-2005).